

产品规格书

电熔氧化铝微粉#800

电熔氧化铝是以优质铝氧化粉为原料，经电熔提炼结晶而成，纯度高、自锐性好、耐酸碱腐蚀、耐高温、热态性能稳定它硬度略高于棕刚玉，韧性稍低，纯度高、自锐性好、磨削能力强、发热量小、效率高、耐酸碱腐蚀、耐高温热稳定性好。

化学成分


Al_2O_3	Fe_2O_3	Na_2O	MgO	K_2O	CaO	SiO_2
$\geq 99.40\%$	$\leq 0.05\%$	$\leq 0.26\%$	$\leq 0.01\%$	$\leq 0.02\%$	$\leq 0.03\%$	$\leq 0.03\%$

物理特性

莫氏硬度	比重	堆积密度	PH 值	耐火度
9.0	$\geq 3.90g/cm^3$	$1.75-1.95g/cm^3$	7.0	$2100^\circ C$

磨料粒度组成标准及示意图

粒度	D0	D3	D50	D94
#800	38 以下	31 以下	14.0 ± 1.0	9.0 以上





主要用途:

- 喷砂 研磨 抛光等
- 陶瓷釉料, 地坪涂料添加剂等
- 磨刀石, 研磨石, 油石等制品的生产
- 抛光蜡, 抛光液, 胶粘剂等
- 纽扣, 手机壳, 擦银棒等抛光研磨液, 研磨剂等研磨介质
- 耐磨地坪, 耐磨胶粘剂, 耐磨层比如玻璃钢耐磨衬板等
- 陶瓷过滤板生产
- 陶瓷分离膜/陶瓷膜/陶瓷平板膜/平板式陶瓷膜/管式陶瓷膜/滤膜/膜组件
- 金刚石砂轮等, 金刚石工具干/水磨片, 树脂磨片等的生产
- 精密铸造代替锆粉
- 石材线条抛光轮等的生产

包装: 25/20 公斤袋装
25/20 公斤小袋+吨袋
25/20 公斤小袋+托盘

